


Lembar Data Teknis

WOODECO POLITUR EKSTERIOR P03



Deskripsi Produk :

WoodEco Politur Eksterior P03 adalah politur solvent based berbahan dasar resin alkyd fleksibel berkualitas tinggi yang diformulasikan khusus untuk rumah bagian luar (eksterior) yang terbuat dari kayu, mudah diaplikasikan, memberikan perlindungan yang baik terhadap sinar matahari, hujan, jamur dan lumut, serta menampilkan keindahan alami kayu.

Fitur dan Kegunaan

- Hasil terbaik
- UV Protection
- Anti Jamur & Lumut
- Tahan Cuaca
- Interior & Eksterior
- Tanpa Formaldehyde
- Hasil lebih transparan
- Tidak Pedas di mata & hidung
- Hasil lebih transparan

Jenis Permukaan

WoodEco Politur Interior P01 cocok diaplikasikan permukaan kayu di luar ruangan (eksterior)

Spesifikasi

Penampilan	Semi Gloss
Warna	Sesuai Kartu Warna
Kekentalan @30° C ASTM D1200	10 – 15 detik Ford Cup 4
Berat Jenis @30° C ASTM D1475	0,81 – 0,83 kg / liter
Kadar Padatan ASTM D2369	18 – 21 %
Ketebalan film kering / lapis	20 – 30 micron
Waktu kering @30° C ASTM 1640	Tergantung Sirkulasi, suhu, dan kelembaban udara
- Kering Sentuh	30 – 60 menit
- Kering Tekan	3 – 4 jam
Interval Pengecatan	3 jam
Cara Aplikasi	Kuas dan spray
Daya Sebar Teoritis	5 – 7 m ² / liter / lapis (untuk 2x lapis)
	3 – 4 m ² / liter / lapis (untuk 3x lapis)

TDS/WC/0921

Technical Data Sheet

Persiapan Permukaan :

- Bersihkan debu, minyak, cat yang terkelupas, dan kotoran lain dari permukaan kayu.
- Perbaiki dahulu kerusakan pada permukaan kayu kemudian amplas menggunakan amplas no. 180 searah dengan serat kayu sampai rata lalu bersihkan.
- Untuk pemakaian atau aplikasi pada eksterior sebaiknya tanpa menggunakan woodfiller
- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara merata sempurna sebelum digunakan.
- Produk siap digunakan.

Cara Penggunaan :

- Gunakan WoodEco Politur Interior P03 sesuai warna kayu secara merata dengan kuas/spray pada lapis pertama.
- Tunggu hingga kering 3-4 jam.
- Setelah kering amplas menggunakan amplas no. 400, amplas ambang searah serat kayu.
- Aplikasikan lapisan berikutnya.
- Ulangi sebanyak 2-3 kali untuk mendapatkan tampilan akhir semi gloss.
- Untuk mendapatkan tampilan akhir yang gloss/doff, gunakan WoodEco Politur Interior P03 Natural Gloss/Dof pada tahap akhir.

Pembersihan Peralatan :

Segera cuci semua peralatan dengan Avian Thinner B Asli / Avian Thinner Enamel lalu bilas dengan Air Bersih

Sistem Penyimpanan :

- Simpanlah dalam wadah tertutup di tempat sejuk & kering, jauhkan dari sinar matahari langsung & panas yang berlebihan.
- Masa simpan : 3 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

- ✓ Tidak termasuk barang yang mudah terbakar.
- ✓ Hindari kontak dengan mata atau kulit. Paparan berulang bisa menyebabkan iritasi mata / kulit, kulit kering & pecah-pecah. Bila terhirup uap bahan pada konsentrasi tinggi akan menyebabkan iritasi pernapasan, pusing.
- ✓ Pertolongan pertama : Segera semprot mata dengan air bersih mengalir yang banyak. Cuci tangan atau bagian tubuh yang terpapar dengan air bersih + sabun. Bila terhirup uap segera bawa ke area terbuka.
- ✓ Bila terjadi gejala yang tak diinginkan segera bawa ke dokter.
- ✓ Dilarang membuang cat ke saluran air. Berbahaya bagi organisme aquatik terutama dalam jangka panjang. Lihat Lembar Data Keselamatan Produk untuk informasi lebih lanjut.