

Lembar Data Teknis

ADMIRAL CAT KAPAL



Deskripsi Produk :

Admiral Cat Kapal adalah cat pelapis akhir berbahan alkyd untuk permukaan besi dan kayu yang diformulasi khusus untuk ketahanan yang baik terhadap ekosistem laut, memiliki daya tutup terbaik dan hasil akhir yang sangat mengkilap. Sangat cocok untuk aplikasi bagian superstruktur, ruang mesin, Lorong-Lorong dan tiang-tiang pada kapal. Dapat diaplikasikan untuk eksterior dan interior.

Fitur dan Kegunaan :

- Tahan terhadap air laut
- Daya rekat kuat
- Cepat kering
- Hasil akhir lebih kilap
- Tahan terhadap cuaca

Jenis permukaan :

Dapat digunakan untuk eksterior dan interior pada permukaan kayu dan besi

Spesifikasi

Penampilan	Kilap /gloss	
Warna	10 Warna Ready mix	
Berat Jenis @ 25°C	ASTM 1475	0.93 - 1.13 kg/liter, tergantung warna
Volume Padatan Teoritis	45 - 55%, tergantung warna	
Waktu Kering	Tergantung sirkulasi, suhu dan kelembaban udara	
Sentuh	120 - 150 menit (30°C)	
Keras	Maks 12 jam (30°C)	
Pengencer	Thinner Avia Enamel / Thinner B Asli	
Ketebalan lapisan basah	65 - 75 micron/lapis	
Ketebalan lapisan kering	30 - 40 micron/lapis	
Daya Sebar Teoritis	10 – 12 m ² / liter / lapis	

Kemasan

Tersedia dalam 0.9 ltr

Technical Data Sheet

Petunjuk pemakaian :

Persiapan Permukaan :

- Permukaan yang akan dicat harus kering dan bersih, bebas dari debu, kotoran, sisa cat yang menempel, serpihan karat serta kontaminan lainnya.
- Lubang kecil/retakan sebaiknya diperbaiki dahulu sebelum dicat.
- Gunakan amplas untuk menghaluskan dan menambah daya rekat pada permukaan

Cara Pemakaian:

- Pastikan produk telah diaduk dan tercampur secara sempurna sebelum digunakan.
- Lakukan pengenceran 5-10% untuk aplikasi dengan roll atau kuas atau maks 50% dengan menggunakan metode semprot.
- Pemakaian cukup dengan 2 lapisan pengecatan. Warna-warna tertentu memerlukan lebih dari 2 lapis untuk mendapatkan daya tutup sempurna

Sistem Pengecatan :

Untuk Permukaan kayu Kayu :

- Aplikasikan 1 lapis Yoko menie kayu dan besi, kemudian amplas dan bersihkan
- Aplikasikan 2 Lapis Admiral cat kapal sebagai lapisan akhir

Untuk Permukaan Besi:

- Aplikasikan 1 lapis Avian Zinc Chromate sebagai primer
- Aplikasikan 2 lapis Admiral Cat kapal sebagai lapisan akhir

Sistem Penyimpanan :

- Simpan dalam wadah tertutup ditempat sejuk dan kering, hindari dari suhu beku.
- Jauhkan dari sinar matahari langsung dan panas yang berlebihan.
- Usahakan area penyimpanan & selama aplikasi cat, ruangan berventilasi cukup.
- Jauhkan dari jangkauan anak-anak.
- Masa simpan : 2 tahun dari tanggal pembuatan, dalam wadah asli dan tertutup.

Informasi Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan Lingkungan Hidup

Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Gunakan pelindung mata/wajah dan sarung tangan. Apabila terkena mata, segera basuh dengan menggunakan air bersih yang mengalir selama 15 menit dengan kondisi kelopak mata tetap dalam keadaan terbuka. Jika terkena kulit segera bersihkan dengan air sabun. Simpan dalam wadah tertutup di tempat sejuk, kering, dan berventilasi baik. Jauhkan dari sinar matahari dan panas. Jangan menghirup uap/semprotan. Jika terjadi tumpahan, kumpulkan tumpahan menggunakan bahan penyerap yang tidak mudah terbakar (misalnya tanah/pasir kering). Jangan biarkan tumpahan memasuki saluran pembuangan air/ke dalam tanah. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Segera bersihkan peralatan dan tangan dengan thinner cuci setelah menggunakan cat. Bila terjadi kebakaran, gunakan pemadam jenis powder, busa/CO₂. Lembar data keselamatan dapat diunduh di www.avianbrands.com.